

Erscheinungsbild Accoya natur

Durch den Acetylierungsprozess, der mit einer höheren Temperatur von ca. 70° unterstützt wird, kann sich das in der Kiefer vorkommende Harz an den Randbereich des Brettes auswaschen. Die natürliche Farbe wird somit durch diese Harze und der Temperatur etwas dunkler, während die Bereiche unter den Stapellatten hell bleiben. Mit fortschreitender direkter Bewitterung und UV-Einstrahlung verschwindet diese Unterschiedlichkeit je nach Expositionslage innerhalb weniger Tage bis mehrerer Monate und es geht über zu einem einheitlichen Silbergrau. (siehe Verwitterungstest Seite 2-3).



Abbildung 1



Abbildung 2

Accoya sägerau

Im frisch verlegten Zustand sind helle Querstreifen von den Stapellatten zu sehen (Abb. 1). Diese verschwinden je nach Expositionslage relativ schnell und die Farbe wird einheitlich (Abb. 2).

Das sägeraute Holz kann in der Dimension etwas abweichen. Die mögliche Toleranz beträgt in der Stärke ca. +/- 2mm und in der Breite ca. +/- 5mm. Bei einer sägerauen Terrasse ist das bei möglichen Längsstößen zu berücksichtigen. Für eine einheitliche Stärke können die Bretter einseitig auf dieselbe Stärke vorgehobelt werden und die sägeraute Seite nach oben gewendet werden.

Auf der Sichtseite des Holzes müssen die Kanten mit einer Rundung oder Fase bearbeitet werden um sich hier nicht zu verletzen. Vor allem um die Terrasse barfuß nutzen zu können.

Siehe Verwitterungstest Seite 2-3

Accoya gehobelt

Es kann vorkommen, dass bei den gehobelten Dielen auf der Breitseite etwas von den dunklen Verfärbungen auf der Oberfläche zurückbleiben. Durchs Hobeln der Bretter verschwinden diese Verfärbungen nicht immer zur Gänze. Die durch den Acetylierungsprozess entstehenden Farbunterschiede gleichen sich durch die direkte Bewitterung und UV-Einstrahlung an und stellen kein Problem dar. Mit dem Senoprofil können die gehobelten Dielen bis 25mm Stärke beidseitig verwendet werden.


Siehe Verwitterungstest Seite 2-3

sägerau

gehobelt



4 Tage später



2 Wochen später



1 Monat später



sägerau

gehobelt

3 Monate später



Halbes Jahr später



Gereinigt mit Wasser und Bürste



Ein Jahr später

