

ALPIready ist eine dekorative, einbaufertige Oberfläche aus vorgefertigtem Holz. Eine ALPIready Platte besteht aus zwei zusammengefügt ALPIlignum Furnierschichten - komplett aus Holz, nach außen hin lackiert und fertig für die Anbringung auf Oberflächen jeder Art. Das Produkt ist robust, flexibel und einfach in der Anwendung. Mit ALPIready verkürzt sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Verlegung, Verarbeitung und Lackierung.

Die einzelnen Muster sind bereits mit der jeweils am besten geeigneten Oberflächenbehandlung versehen, um die Natürlichkeit und die Farbe des Holzes zu unterstreichen.

Zudem erhalten Sie bei ALPI für jedes Design die passenden Furnierkanten (0,5 x 24 mm mit Vlies).

Im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsansatz von ALPI und dem konstanten Streben des Unternehmens nach einer optimalen Nutzung der natürlichen Ressourcen stammt das ALPIready Furnier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und trägt das FSC®-Zertifikat (FSC-C004666).

Anwendungsbereiche

Oberflächen für Möbel und den Innenausbau, die Innenausstattung von Hotels, Mehrfamilienhäusern und Wohnkomplexen, Boutiquen, Innenräume von Geschäften, Büros und öffentlichen Räumen, Innenverkleidungen und Oberflächen von Yachten und Kreuzfahrtschiffen.

Oberflächenbehandlung

ALPIready ist bereits mit der jeweils am besten geeigneten Beschichtung versehen.


Touch: Bewahrt die Natürlichkeit des Holzes und ist gleichzeitig weich und angenehm zu handhaben.

Groove: Unterstreicht die Maserung und die Struktur des Holzes, das sich wie Rohholz anfühlt.

Wax: Ein matter Lack, der das filigrane Äußere von mit Wachs behandeltem Holz wiedergibt.

Oil: Ein neues Finish, das die Farbe des Holzes auffrischt und ihm gleichzeitig den typischen Glanz einer Naturölbehandlung verleiht.

Produkt



1. Lackierung
2. ALPIlignum Furnier
3. ALPIlignum Furnier



Für ALPIready sind passende
Furnierkanten in 0,5 x 24 mm
erhältlich.

Format*	250 x 125 / 305 x 130 cm
Nennstärke	1,0 mm
Gewicht je m²	0,7 kg
Größenabweichung (DIN EN 438-2, 17:2019)	1 %
Abriebbeständigkeit (DIN EN 438-2, 10:2019)	>20/25 Taber-Umdrehungen
Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten (DIN EN 12720:2013)	A
Lichtechtheit (Xenon-Bogenlampe)** (DIN EN 438-2, 27:2019)	>4/5 Grauskala
Formaldehydemissionen Übereinstimmung mit Anhang 1 der deutschen Chemikalien-Verbotsverordnung (gemäß DIN EN 16516 und DIN EN 717-1)	✓
Zertifizierung	 Das Siegel für verantwortungsvolle Forstwirtschaft FSC® C004666

*Einige Produkte sind nur in der Breite 125 cm erhältlich.

** Die jeweilige Einstufung der Lichtechtheit für jedes ALPIready Produkt ist auf Anfrage erhältlich.

Praktische Empfehlungen

Für den sachgemäßen Einsatz des Gegengewichts empfehlen wir, auf beiden Seiten der Platte den gleichen Produkttyp zu verwenden, wie in der Norm DIN EN 14323:2021 empfohlen. Es kann jedoch auch ein Hochdrucklaminat eingesetzt werden, dessen Eigenschaften mit denen des Außenmaterials kompatibel sind. In jedem Fall müssen gezielte Produktionstests durchgeführt werden, um die Haltbarkeit der fertigen Platte im Laufe der Zeit (drei bis sieben Tage) zu bewerten.

Vorkonditionierung

Wir empfehlen, das Produkt mindestens 48 Stunden lang in dem Raum, in dem es angebracht werden soll, zu konditionieren. Optimale Bedingungen sind 20 °Celsius und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40-65 %.

Verleimung mit einer Stahlplattenpresse

Die Platten der Presse müssen mit größter Sorgfalt gereinigt werden, um Dellen oder Schäden an der fertigen Oberfläche zu vermeiden. Eine lackierte Oberfläche, die beschädigt wird, weil Partikel zwischen Metallplatte und Dekorfläche gepresst werden, ist schwer zu reparieren. Die Schutzfolie muss immer vollkommen glatt auf der Oberfläche von ALPIready aufliegen, damit keine Falten in die Oberfläche gepresst werden.

Der Furnierleim sollte gleichmäßig und in gleicher Menge auf beide Seiten der Platte aufgetragen werden. Die Leimmenge muss so dosiert werden, dass der Leim beim Pressen nicht an den Kanten austritt und die Dekorfläche beschädigt.

Bei der Anwendung von wärmehärtendem Leim darf die Temperatur bei einer Dauer von 2 bis 3 Minuten nicht über 80 und 90 °Celsius ansteigen. Die Anwendung von ALPIready auf Oberflächen mit einem erhöhten Wärmeausdehnungskoeffizienten (Metall und andere Oberflächen) kann aufgrund plötzlicher Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu Verformungen und Ablösungen führen.

Verleimung mit Kontaktleim

Kontaktleime können von Hand oder mit der Maschine aufgetragen werden. Dabei ist eine sorgfältige Arbeitsweise zu beachten, um Blasenbildung unter der Oberfläche zu vermeiden.

Das im Leim enthaltene Lösemittel muss vollständig verdampfen.

Bitte beachten

Wie bei natürlichem Holz kann auch bei ALPIready Oberflächen eine genaue Übereinstimmung der Farben zwischen verschiedenen Produktchargen nicht gewährleistet werden. Leichte Unterschiede im Farbton zwischen den einzelnen Chargen gelten nicht als Mangel.

Wie natürliches Holz reagiert auch ALPIready auf direkte und indirekte natürliche und künstliche Lichteinwirkung. Eine allmähliche Veränderung der Oberflächenfarbe im Laufe der Zeit ist ein natürlicher Vorgang.

Reinigung

ALPIready Oberflächen sind mit einem mit Wasser angefeuchteten Naturfasertuch leicht zu reinigen. Es können neutrale, nicht scheuernde Reinigungsmittel verwendet werden.

Der Einsatz von Lösemitteln, wie Aceton, Nagellackentferner oder Farbverdünner, ist zu vermeiden.

Lagerung

ALPIready muss horizontal mit zueinander gerichteten Platten in Räumen mit Temperaturen zwischen 10 und 30 °Celsius und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 % auf dafür vorgesehenen Paletten gelagert werden und darf keinesfalls direkt auf dem Boden aufliegen.

Wie bei allen Holzoberflächen muss ALPIready für eine optimale Langlebigkeit durch eine lichtundurchlässige, möglichst dunkle Abdeckung vor Sonneneinstrahlung geschützt werden. Der Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten ist unbedingt zu vermeiden, auch wenn er nur vorübergehend ist. Kondensation und Tropfwasser auf der Produktoberfläche sind unbedingt zu vermeiden.

Die Platten müssen von zwei Personen gehandhabt werden.

Wir empfehlen, das Produkt innerhalb von 12 Monaten nach der Lieferung zu verwenden.

Bei sonstigen Fragen wenden Sie sich bitte an das technische Büro von ALPI. Dieses Datenblatt ersetzt und verwirft alle älteren Angaben.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen und Empfehlungen beruhen auf dem gegenwärtigen Kenntnisstand von ALPI und können in Zukunft aufgrund neuer Erkenntnisse, Bewertungen oder Produktionssysteme geändert werden.

Der Anwender sollte eine eigene Bewertung des Produktes vornehmen, um sich von der Eignung desselben für seine Anforderungen zu überzeugen.

Produktsicherheit

Wie alle anderen ALPI Produkte entspricht auch ALPIready der REACH-Verordnung (Europäische Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe), die vorschreibt, dass besonders besorgniserregende und zulassungspflichtige Stoffe in Konzentrationen von weniger als 0,1 Gewichtsprozent vorkommen (REACH-Anhang XIV). ALPI Produkte enthalten keine Stoffe, die einer Beschränkung unterliegen (REACH-Anhang XVII), und sie entsprechen der Verordnung 2019/1021 der Europäischen Union über persistente organische Schadstoffe, die am 20. Juni 2019 in Kraft getreten ist. ALPI verwendet keine Metallkomplexfarbstoffe.